

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### N. CPR-ES2/0025

<b>1  Código de identificación única del producto-tipo</b>	<b>TECNOFOAM G-2060HFO</b>
<b>2  Uso o usos previstos</b>	Producto de espuma rígida de poliuretano proyectado formado in situ para el aislamiento térmico de paredes, techos, techos, falsos techos y suelos.
<b>3  Fabricante</b>	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain <a href="http://www.tecnopol.es">www.tecnopol.es</a> – t. +34 935682111
<b>4  Sistemas de EVCP</b>	EVCP – Sistema 3
<b>5  Norma armonizada</b>	EN 14315-1:2013
<b>Organismo notificado</b>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus N.0370 CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS N.1722
<b>6  Prestaciones declaradas</b>	
<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>
Reacción al fuego:	Euroclase E
Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,10 \text{ kg/m}^2$
Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu=102$
Resistencia a compresión:	NPD (Prestación No Determinada)
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento /degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento /degradación:	Véase la tabla de prestaciones
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo
Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)

**TABLA DE PRESTACIONES**

<b>Espesor total</b>	<b>Conductividad térmica envejecida W/m-K</b>	<b>Resistencia térmica <math>R=m^2 \cdot K/W</math></b>
30mm	0,028	1,07
35mm	0,028	1,25
40mm	0,028	1,43
45mm	0,028	1,60
50mm	0,028	1,79
55mm	0,028	1,96
60mm	0,028	2,14
65mm	0,028	2,32
70mm	0,028	2,50
75mm	0,028	2,68
80mm	0,028	2,85
85mm	0,028	3,04
90mm	0,028	3,21
95mm	0,028	3,39
100mm	0,028	3,57
105mm	0,028	3,75
110mm	0,028	3,93
115mm	0,028	4,11
120mm	0,028	4,23
125mm	0,028	4,29
130mm	0,028	4,64
135mm	0,028	4,82
140mm	0,028	5,00
145mm	0,028	5,18
150mm	0,028	5,38
155mm	0,028	5,36
160mm	0,028	5,71
165mm	0,028	5,89
170mm	0,028	6,07
175mm	0,028	7,00
180mm	0,028	7,20

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – Technical Service Manager**

**Les Franqueses del Vallès,**

**12/12/2022**



DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

<i>Revisión 0 notas:</i>	<i>Primera edición</i>
<i>Revisión 1</i>	<i>Actualización de ciertas características (permeabilidad, absorción agua, resistencia a compresión)</i>
<i>Revisión 2:</i>	<i>Actualización de tests según EN 14315 y reacción al fuego según EN 13501</i>
<i>Revisión 3:</i>	<i>Actualización de información</i>

 1722, 0370	 <b>TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain – <a href="http://www.tecnopol.es">www.tecnopol.es</a></b>																		
<b>21</b> <b>CPR-ES2/0025</b> <b>EN 14315-1:2013</b> <b>TECNOFOAM G-2060HFO</b> ThIB – Aislamiento térmico- Sistema de espuma rígida de poliuretano aplicada in situ por proyección																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>Reacción al fuego: Euroclase E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permeabilidad al agua: Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: <math>\leq 0,10 \text{ kg/m}^2</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resistencia térmica: Véase la tabla de prestaciones</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permeabilidad al vapor de agua: <math>\mu=102</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resistencia a compresión: NPD (Prestación no determinada)</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:</td> <td>El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento /degradación:</td> <td>Véase la tabla de prestaciones</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:</td> <td>La compresión no decrece con el tiempo.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Incandescencia continua: NPD (Prestación no determinada)</td> </tr> </table>			Reacción al fuego: Euroclase E		Permeabilidad al agua: Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,10 \text{ kg/m}^2$		Resistencia térmica: Véase la tabla de prestaciones		Permeabilidad al vapor de agua: $\mu=102$		Resistencia a compresión: NPD (Prestación no determinada)	Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo	Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento /degradación:	Véase la tabla de prestaciones	Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo.		Incandescencia continua: NPD (Prestación no determinada)
	Reacción al fuego: Euroclase E																		
	Permeabilidad al agua: Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,10 \text{ kg/m}^2$																		
	Resistencia térmica: Véase la tabla de prestaciones																		
	Permeabilidad al vapor de agua: $\mu=102$																		
	Resistencia a compresión: NPD (Prestación no determinada)																		
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo																		
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento /degradación:	Véase la tabla de prestaciones																		
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo.																		
	Incandescencia continua: NPD (Prestación no determinada)																		

**Nota:**

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.